



Exlfilmplus™

Performance Shrink Film

Standard Dimensjoner:

Tykkelse (µm)	Lengde (m)						Bredde (mm)	
Exlfi pluslm™	Flate			Sentrering			Flate	Sentrering
15	16.500	8.250	5.500	2.750	2.750	1.375	fra 200 opp til 1200 med tilvekst på 10mm	fra 2 x 150 og opp til 2 x 1.000 med tilvekst på 50mm
19	12.900	6.450	4.300	2.150	2.150	1.075		
25	9.000	4.500	3.000	1.500	1.500	750		

Pappkjerne indre 76mm.

Andre spesifikasjoner tilgjengelig etter ønske.

Exlfi Implus™				Tykkelse		
Egenskaper	Enhet	Test Metoder	15 µm	19 µm	25 µm	
Resultat	m ² /kg		72,5	57,2	43,5	
Enhet Vekt	g/m ²		13,8	17,5	23,5	
Max.Lagring Temp.	°C		35			
Varme Krymping	MD	%	120°C, air, 5min MIE 002	70		
	TD			65		
Strekbar Styrke	MD	MPa	ASTM D 882	110	105	100
	TD			110	105	100
Forlengelse av Bremses	MD	%	ASTM D 882	140	160	180
	TD			140	160	180
Forhold på friksjon		ASTM D 1894	0,15			
Uklarhet	%	ASTM D 1003	2,0			
Glans	%	ASTM D 2457 20°	120	120	120	

Dette er normale verdier.

SCAN-PACK

ALLE TYPER PAKKEMASKINER
OG EMBALLASJE

SCAN-PACK NORGE A/S
Haugveien 72
2070 Råholt
Norway
Telf: +47 63 95 95 95
Fax: +47 63 95 95 96
E-mail: daniel@scan-pack.no
Web: www.scan-pack.no
Firma reg: NO 866 342 032